



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

常用叶滤机滤布数据表

型号	材料	织法	重量	密度/10cm		厚度	强力 N/5*20cm		伸长率%		透气量
			(g/m2)	经线	纬线	毫米	经向	纬向	经向	纬向	L/m2. s
1015	丙纶单丝	平纹	145	1100	212	0.25	1196.5	760	22.7	16.7	465
1022	丙纶单丝	缎纹	225	413	196	0.45	2663.5	775	21.83	23.4	870
1650	丙纶单丝	平纹	280	63	63	1.15	2686	3300	26.8	12.1	4445.5
1816	丙纶单丝	缎纹	220	787	283	0.55	2595	1125	36.17	34.47	1843
1820	丙纶单丝	斜纹	390	756	299	0.6	6541.5	2615	22.47	15.93	143
2020	丙纶单丝	斜纹	420	881	378	0.78	4493.5	2623.5	28.3	30.07	173.2
2016	丙纶单丝	缎纹	290	850	157	0.48	2268.6	2771.4	24.6	29.73	88.4
2570	丙纶单丝	缎纹	330	425	110	0.53	3732	2402	14.17	28.37	118.3
2042	丙纶单丝	斜纹	330	610	189	0.48	4075	1561	34.07	27	158.9
2814	丙纶单丝	缎纹	270	1197	393	0.4	3110.6	1447.4	20.47	17.67	38.46
2815	丙纶单丝	重斜纹	270	1133	441	0.5	3542	1770	20.1	17.5	228.5
2816	丙纶单丝	缎纹	320	1141	323	0.52	4011.75	2440	19.9	18.13	66.17
3038	丙纶单丝	斜纹	280	118	110	0.89	2412.7	1877.3	29.47	22.13	54.5
4838	丙纶单丝	斜纹	460	190	157	1.01	5223.5	3603.5	24.63	20.83	1311
6030	丙纶单丝	斜纹	255	252	103	0.49	2233.4	893.4	10.07	11.13	1064.75

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference.