



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

常用转鼓机滤布数据表

PE-M 复丝滤带								
型号 type	断裂强度 (N/5×20CM)		厚 度 (mm)	材料	耐温性能	化学性能	参考精度	透气度
	经线 Warp	纬线 Weft					μm	L/m ² S
PE-M-160	14268	5498	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	18±3	100±30
PE-M-150	15900	6600	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	24±3	150±30
PE-M-140	13900	2700	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	29±3	160±40
PE-M-134	10700	7280	1.6	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	34±4	350±70

PP-D 聚丙烯双层滤带					
型号	PP-D-100FB	PP-D-75FB	PP-D-50FB	PP-D-25FB	PP-D-10FB
克重(g/m ²)	390	390	390	390	390
厚度(mm)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
过滤精度 (μ m)	100	75	50	25	10
后处理方式	定型、研光				

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference.