FC-N 压滤机无纺布数据表

型号	原料	平方米克重 (g/m2)	透气量 (L/m2・S)	断裂强度 (N/5*20cm)		耐酸碱性		厚度 (mm)
				经向	纬向	酸	碱	
PP1	丙纶	600	120±10	2100	1300	优	优	1.8
PP2	丙纶	650	180±20	2100	1300	优	优	2.0
PP3	丙纶	700	250±30	2100	1300	优	优	2.2
PP4	丙纶	750	100±10	2100	1300	优	优	2.5
PP5	丙纶	800	200±10	2300	1300	优	良	3.0

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考
Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference