



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PE-M 聚酯复丝滤带数据表

PE-M 复丝滤带								
型号 type	断裂强度 (N/5×20CM)		厚 度 (mm)	材料	耐温性能	化学性能	参考精度	透气度
	经线 Warp	纬线 Weft					μm	L/m² S
PE-M-160	14268	5498	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	18±3	100±30
PE-M-150	15900	6600	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	24±3	1501±30
PE-M-140	13900	2700	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	29±3	160±40
PE-M-134	10700	7280	1.6	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	34±4	350±70
PE-M-136	10700	7280	1.5	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	35±3	4001±80
PE-M-112	9540	4350	1.5	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	40±4	600±100
PE-M-141	13900	4460	1.5	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	23±4	40±15
PE-M-270	18400	10600	1.7	PE	≤130℃	耐强酸弱碱	10±2	25±10
主要用途	真空带式过滤机、真空转鼓过滤机							
使用行业	化工、肥料、医药、食品等							

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference