



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PE 聚酯滤袋数据表

品名		聚酯滤袋（含覆膜聚酯滤袋、防水防油聚酯滤袋）			易清灰滤袋	条纹防静电滤袋	混纺防静电滤袋
型号		PE-500-DC	PE-550-DC	PE-600-DC	PE-E500-DC	PE-TA500-DC	PE-HA500-DC
重量（g/m ² ）		500	550	600	500	500	500
厚度（mm）		1.8	2	2.2	1.8	1.8	1.8
透气率（L/m ² /S）		285	270	230	350~500	200~300	200~350
断裂强度 （N/5×20cm）	经	>1100	>1100	>1150	≥1300	≥1000	≥1000
	纬	>1400	>1500	>1500	≥1650	≥1250	≥1200
断裂伸长（%）	经	<25	<25	<25	<30	<35	<35
	纬	<45	<45	<45	<45	<55	<55
断裂拉力（Mpa/min）		2.45	2.5	2.6	2.75	2.4	2.4
工作温度（℃）		≤130	≤130	≤130	≤130	≤130	≤130
瞬时工作温度（℃）		150	150	150	150	150	150
耐酸性		良			良	良	良
耐碱性		中			中	中	中
磨蚀性		优			优	优	优
水解稳定性		中			中	中	中
后处理方式		热定型，研光（覆膜处理、防水油处理）			烧毛,定型	热定型，研光	热定型，研光

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference

合创过滤----智能过滤专家
地址：浙江杭州天星龙大厦 A 座 8 层

电话：0571-86818731 传真：0571-86818732
网址：www.hcfilter.com.cn 邮箱：hcfilter@163.com