



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PPS 聚苯硫醚滤袋数据表

品名		聚苯硫醚滤袋			
型号		PPS-450-DC	PPS-500-DC	PPS-550-DC	PPS-800-DC
重量 (g/m ²)		450	500	550	>800
厚度 (mm)		1.6	1.8	1.9	2
透气率 (L/m ² /S)		150	200	250	200~300
(m3/m2/min)		18	15	12	10
断裂强度 (N/5×20cm)	经	>1150	>1200	>1200	>2000
	纬	>1200	>1300	>1400	>2000
断裂伸长率 (%)	经	<30	<30	<30	<10
	纬	<30	<30	<30	<10
断裂拉力 (Mpa/min)		2.7	2.6	2.45	3.1
工作温度 (℃)		≤190			≤190
瞬时工作温度 (℃)		232			232
耐酸		优秀			优秀
耐碱		优秀			优秀
抗磨损		优秀			优秀
水解稳定性		优秀			优秀
后处理方式		高温热压研光、烧毛			研光、烧毛

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference