



合创过滤技术（杭州）有限公司

HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

GL 玻纤滤袋数据表

品名		玻纤针刺毡滤袋	覆膜针刺毡滤袋	无碱机织布滤袋				中碱机织布滤袋
型号		GL-Z800-DC	GL- ZF900-DC	GL-WJ38-DC	GL-WJ48-DC	GL-WJ55-DC	GL-WJ58-DC	GL-ZJ43-DC
克重(g/m ²)		800	900	390	460	480	540	420
厚度(mm)		2.5	2.5	0.38	0.48	0.55	0.58	0.43
透气量(L/m ² /S)		200~300	200~300	100~200	150~250	200~400	150~250	150~200
断裂强度 (N/5×20cm)	经	>1850	>1800	2200	2600	2600	2600	1700
	纬	>1600	>1800	1900	2100	2300	2600	1300
断裂伸长率(%)	经	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	纬	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
工作温度（℃）		260~300	260~300	80~300	80~300	80~300	80~300	80~200
耐酸性		优	优	优	优	优	优	良
耐碱性		良	良	良	良	良	良	差
水解稳定性		良	良	良	良	良	良	良
后处理方式		PTFE 浸渍、定型	覆膜、定型	1、硅油系列产品 2、石墨系列产品				

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference

合创过滤---智能过滤专家
地址：浙江杭州天星龙大厦 A 座 8 层

电话：0571-86818731 传真：0571-86818732
网址：www.hcfilter.com.cn 邮箱：hcfilter@163.com