

型号		奥格尼-50型	奥格尼-100型	奥格尼-300型	奥格尼-500型	奥格尼-800型	奥格尼-1000型
针刺毡成分	短切纱	玻璃纤维 涤纶纤维	玻璃纤维 芳纶1型	玻璃纤维 芳纶2型	玻璃纤维 PPS	玻璃纤维 P84	玻璃纤维 PTFE
	基布	玻璃纤维	玻璃纤维	玻璃纤维	玻璃纤维	玻璃纤维	玻璃纤维
质量(g/m2)		800	≥860	≥860	≥860	≥850	800
厚度		2.1	2.1	2-2	2.2	2.3	2.0
抗拉强度(N/25mm)	经向	≥1800	≥1800	≥1800	≥1800	≥1800	≥800
	纬向	≥1800	≥1800	≥1800	≥1800	≥1800	≥1000
透气率 (m³/m²/min)		10-15	15-30	15-30	15-40	15-40	15-30
使用温度 (℃)		150	220	260	200	280	260
瞬间温度 (℃)		170	260	320	220	320	300
耐酸性		良	优	优	优	优	优
耐碱性		中	良	良	良	良	良
耐磨性		优	优	优	优	优	优
水解稳定性		中	良	良	良	良	良
后处理方式		烧毛、研光 特氟隆涂层	烧毛、研光 特氟隆涂层	烧毛、研光 特氟隆涂层	烧毛、研光 特氟隆涂层	烧毛、研光 特氟隆涂层	烧毛、研光 特氟隆涂层