



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

盘式过滤机滤布数据表

品名	断裂强度	经纬密度	厚度	重量	透气度	织物组织
	(N/5*20cm)	(根/10cm)	(mm)	(g/m2)	L/m2. s	
PP 750A (840A)	4466/2905	168/131	0.85	330	12	平纹
PP 750B (840B)	5234/3489.	256/141	0.99	420	76	斜纹
PP 750AB (840AB)	6718/5421	333.8/204.4	1.36	489.9	24.5	平纹
407	1913 /1539	240. 8/187. 2	0. 42	195. 4	29. 7	平纹
663	2390 /2202	236/156	0. 58	300	23	平纹
601	3410. 75/ 3365	132. 0/160. 8	0. 49	315	125	平纹
301	2016 /1981	275. 0/250. 0	0. 22	106. 8	114. 4	平纹
PP 单丝 2815	4041/2523	556/244	0.5	330	17.5(可定制)	重斜纹
PP 单丝 2816	3715/2016	380/119	0.58	380	36.9	缎纹
PP 单丝 1684	3761/5425	449/94	0.8	455	45.3	平纹
PP 单丝 8000	4515.4/2539.4	236/630	0.66	390/	75(可定制)	斜纹（双层）
PA 单丝 8010 黑色	2668/1258.6	220/551	0.47	330	417	缎纹
PA 单丝 8910 黄色	2668/1258.6	220/551	0.47	330	417	缎纹
PA 单丝 8015	2547.47/1746	189/512	0.54	420	807.3	缎纹
PA 单丝 8016	2342.25/1763.25	212/472	0.53	370	531	人字缎纹
PA 单丝 3038	2412.7/1877.3	110/118	0.89	280	54.5	斜纹
PA 单丝 2070	2980/2484.6	126/472	0.44	270	69	缎纹
PP 无纺布	2100/1300	/	2.5	750	100	无纺
PP 无纺布	2300/1300	/	3.0	800	200	无纺

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference.